

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Σιλικόνη για πολλαπλές εφαρμογές, είναι ένα σφραγιστικό υψηλής θερμοκρασίας που αποτρέπει και την υγρασία. Έχει ανθεκτικότητα σε θερμοκρασίες από -65 ° C έως + 250 ° C. Και στιγμιαία μπορεί να εκτίθεται σε μία θερμοκρασία έως + 300 ° C.

Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική πρόσφυση σε σχεδόν όλα τα μέταλλα, πλαστικά, γυαλί, ξύλο και πολλά άλλα υλικά

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική μορφή:	Υγρό
Μορφή	πάστα
Χρώμα	Μαύρο
Οσμή	σαν ξύδι
pH:	Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)
Ιξώδες (κινηματικό)	> 21 mm ² /s
Πυκνότητα	1.03 g/cm ³

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Βάση:	Οξεική διασύνδεση
Πυκνότητα:	1,03 g/ml
Σκληρότητα Shore A:	περίπου 19 (DIN 53505)
Αντοχή σε εφελκυσμό:	0,6 Mpa (DIN 53504)
Επιμήκυνση / σπάσιμο:	150% (DIN 53504)
Σχηματισμός κρούστας:	περίπου 7 λεπτά (στους 23°C και 55% υγρασία)
Σκλήρυνση:	περίπου 2mm / 24h (στους 23°C και 55% υγρασία)
Θερμοκρασία επεξεργασίας:	+5°C έως +35°C
Αντοχή στη θερμοκρασία:	-40°C έως +250°C
Σταθερότητα αποθήκευσης:	12 μήνες χωρίς άνοιγμα (+5°C έως +25°C, δροσερό και στεγνό)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.