



ROHRGEWINDEDICHTUNG

mit Teflon - niedrigfest (Anaerober Klebstoff)



ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

με τεφλόν - χαμηλής αντοχής (αναερόβια κόλλα)

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Είναι ένα στεγανωτικό 1 συστατικού που σκληραίνει κατά την επαφή με μέταλλα και απουσίας αέρα. Αντικαθιστά τις συμβατικές μεθόδους στερέωσης όπως π.χ γκρόβερ, ροδέλες και ροδέλες ασφαλείας.

Είναι ένα θιξοτροπικό προϊόν που περιέχει τεφλόν, μέτριας μηχανικής αντοχής και σφραγίζει το νερό, τον πεπιεσμένο αέρα, Βενζίνη, GPL και χημικά προϊόντα. Το υλικό πλήρωσης PTFE επιτρέπει την εύκολη αποσυναρμολόγηση.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Χρησιμοποιείται σε συνεργεία στη βιομηχανία για ιδιωτική χρήση. Ειδικά για σφράγιση κωνικών/κυλινδρικών εξαρτημάτων σωλήνων με σπειρώματα Withworth κατά DIN 2999 έως R3".

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Χρώμα:	άσπρο	Αντοχή σε ξεβίδωμα με χέρι σε:	5 - 15 λεπτά
Ιξώδες:	15.000 - 30000 mPas	Λειτουργική αντοχή μετά από:	3 - 6 ώρες
Πυκνότητα:	1,04-1,08 g / ml	Τελική σκλήρυνση μετά από:	12 - 24 ώρες
Διάσταση κενού:	0,3 mm	Ροπή ξεβιδώματος:	10 - 20 Nm
Μέγιστη διάμετρος σπειρώματος:	M80	Ροπή βιδώματος:	5 - 15 Nm
Θερμοκρασία επεξεργασίας:	βέλτιστη στους 23°C	Εύρος θερμοκρασίας:	-55°C έως + 150°C
Αποθήκευση:	δροσερό και στεγνό		
Ανθεκτικότητα:	12 μήνες (στοιχ. 23°C)		

Μετρήσεις σε βίδα M10x20

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Καθαρίστε εκ των προτέρων τα εξαρτήματα που πρόκειται να συνδεθούν. Στη συνέχεια, εφαρμόστε και τοποθετήστε το στεγανοποιητικό σπειρώματος σωλήνα. Δεν είναι απαραίτητο να συναρμολογήσετε τα εξαρτήματα αμέσως καθώς το υλικό αντιδρά μόνο αφού τα εξαρτήματα έχουν συναρμολογηθεί. Τα αναερόβια υγρά δεν αντιδρούν με συνδυασμούς μετάλλου-πλαστικού. Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας ενεργοποιητής

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:

50 ml flasche

Art.Nr.: 14016

Τα δελτία δεδομένων μας και τα φυλλάδια είναι συμβουλευτικά με βάση τη γνώση μας. Ωστόσο, το περιεχόμενο σχετικά με την επεξεργασία και την εφαρμογή δεν είναι νομικά δεσμευτικό, καθώς δεν είναι στον έλεγχο μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές που εξυπηρετούν τη βελτίωση ή την ανάπτυξη του προϊόντος.

