



SCHRAUBENSICHERUNG

HOCHFEST (Anaerober Klebstoff)

ΚΟΛΛΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Η κόλλα σπειρωμάτων ασφαλίζει αξιόπιστα βίδες και βιδωτές συνδέσεις έναντι ακούσιας χαλάρωσης λόγω φορτίων ή κραδασμών. Η σκλήρυνση πραγματοποιείται με μεταλλική επαφή με τον αποκλεισμό του οξυγόνου. Γεμίζει πλήρως τα κενά στα σπειρώματα, με τριχοειδή επίδραση Έχει επίσης υψηλή αντοχή στις δονήσεις και σκληραίνει πολύ γρήγορα ένα μεγάλο αριθμό σιδηρούχων μετάλλων. Οι βίδες σύνδεσης μπορούν να αποσυναρμολογηθούν μόνο με δυσκολία ή εν μέρει καθόλου.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Χρησιμοποιείται για τη στερέωση των βιδών, χωρίς προ-καθαρισμό. Στερεώνει μπουλόνια καθώς και ρουλεμάν, κυλίνδρους που συνήθως δεν χρειάζεται να χαλαρώσουν. Ιδιαίτερα κατάλληλο για βιδωτές συνδέσεις με υψηλή τάση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Χρώμα:	πράσινο	Αντοχή σε ξεβίδωμα με χέρι σε:	5 - 10 λεπτά
Ιξώδες:	400 - 700 mPas	Λειτουργική αντοχή σε:	3 - 6 ώρες
Πυκνότητα:	1,07-11,1 g / ml	Τελική αντοχή σε:	12 - 24 ώρες
Μέγιστη διάμετρος σπειρώματος:	M20	Διακοπή αντοχής:	30 - 50 Nm
Θερμοκρασία επεξεργασίας:	βέλτιστη στους 23°C	Ροπή ξεβιδώματος:	30 - 50 Nm
Αποθήκευση:	δροσερό και στεγνό	Εύρος θερμοκρασίας:	-55°C έως + 150°C
Αντοχή:	12 μήνες (στοιχ. 23°C)		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Απλώστε (δεν απαιτείται προ-καθαρισμός) και βιδώστε τη βίδα. Δεν απαιτείται άμεση συναρμολόγηση, καθώς το υλικό σκληραίνει μόνο εάν δεν υπάρχει οξυγόνο. Το υπερβολικό υλικό παραμένει μαλακό και μπορεί επομένως να αφαιρεθεί εύκολα. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για συνδέσεις φλάντζας μετάλλου-πλαστικού, σε χώρους όπου χρησιμοποιείται αέριο οξυγόνο, καθώς και για σφράγιση έναντι μέσων με ισχυρά οξειδωτικά οξέα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:

50 ml flasche

Art.Nr.: 14012

Τα δελτία δεδομένων μας και τα φυλλάδια είναι συμβουλευτικά με βάση τη γνώση μας. Ωστόσο, το περιεχόμενο σχετικά με την επεξεργασία και την εφαρμογή δεν είναι νομικά δεσμευτικό, καθώς δεν είναι στον έλεγχο μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές που εξυπηρετούν τη βελτίωση ή την ανάπτυξη του προϊόντος.

