

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Η κόλλα σπειρωμάτων ασφαλίζει αξιόπιστα βίδες και βιδωτές συνδέσεις έναντι ακούσιας χαλάρωσης λόγω φορτίων ή κραδασμών. Η σκλήρυνση πραγματοποιείται με μεταλλική επαφή με τον αποκλεισμό του οξυγόνου. Γεμίζει πλήρως τα κενών στα σπειρώματα, με τριχοειδή επίδραση Έχει επίσης υψηλή αντοχή στις δονήσεις και σκληραίνει πολύ γρήγορα ένα μεγάλο αριθμό σιδηρούχων μετάλλων. Οι βίδες σύνδεσης μπορούν να αποσυναρμολογηθούν μόνο με δυσκολία ή εν μέρει καθόλου.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική μορφή:	Υγρό
Μορφή	πάστα
Χρώμα	πράσινο
Οσμή	χαρακτηριστική
Σημείο ανάφλεξης	68 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Χρώμα:	πράσινο
Ιξώδες:	400-700 mPas
Πυκνότητα:	1,07 - 1,11 g/ml
Μέγιστη διάμετρος σπειρώματος:	M20
Θερμοκρασία επεξεργασίας:	βέλτιστη στους 23°C
Αποθήκευση:	δροσερό και στεγνό
Αντοχή αφαίρεσης με το χέρι μετά από:	5-10 λεπτά
Λειτουργική αντοχή μετά από:	3-6 ώρες
Τελική σκλήρυνση μετά από:	12 - 24 ώρες
Ροπή διάσπασης:	30 - 50 Nm
Εύρος θερμοκρασίας:	-55°C έως +150°C

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

-