



SCHRAUBENSICHERUNG

MITTELFEST (Anaerober Klebstoff)

ΚΟΛΛΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Η κόλλα σπειρωμάτων ασφαλίζει αξιόπιστα βίδες και βιδωτές συνδέσεις έναντι ακούσιας χαλάρωσης λόγω φορτίων ή κραδασμών. Η σκλήρυνση πραγματοποιείται με μεταλλική επαφή με τον αποκλεισμό του οξυγόνου. Γεμίζει πλήρως τα κενά στα σπειρώματα, με τριχοειδή επίδραση Έχει επίσης υψηλή αντοχή στις δονήσεις και σκληραίνει πολύ γρήγορα ένα μεγάλο αριθμό σιδηρούχων μετάλλων. Οι βίδες σύνδεσης μπορούν να αποσυναρμολογηθούν με μέτρια δυσκολία με εργαλεία.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Χρησιμοποιείται για τη στερέωση των βιδών, χωρίς προ-καθαρισμό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Χρώμα:	Μπλε	Αντοχή σε ξεβίδωμα με χέρι σε:	5 - 15 λεπτά
Ιξώδες:	2000 - 4000 mPas	Λειτουργική αντοχή σε:	3 - 6 ώρες
Πυκνότητα:	1,04-1,08 g / ml	Τελική αντοχή σε:	12 - 24 ώρες
Μέγιστη διάμετρος σπειρώματος:	M36	Διακοπή αντοχής:	20 - 30 Nm
Θερμοκρασία επεξεργασίας:	βέλτιστη στους 23°C	Ροπή ξεβιδώματος:	20 - 30 Nm
Αποθήκευση:	δροσερό και στεγνό	Εύρος θερμοκρασίας:	-55°C έως + 150°C
Αντοχή:	12 μήνες (στοις 23°C)		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Απλώστε (δεν απαιτείται προ-καθαρισμός) και βιδώστε τη βίδα. Δεν απαιτείται άμεση συναρμολόγηση, καθώς το υλικό σκληραίνει μόνο εάν δεν υπάρχει οξυγόνο. Το υπερβολικό υλικό παραμένει μαλακό και μπορεί επομένως να αφαιρεθεί εύκολα. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για συνδέσεις φλάντζας μετάλλου-πλαστικού, σε χώρους όπου χρησιμοποιείται αέριο οξυγόνο, καθώς και για σφράγιση έναντι μέσων με ισχυρά οξειδωτικά οξέα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:

50 ml flasche

Art.Nr.: 14011

Τα δελτία δεδομένων μας και τα φυλλάδια είναι συμβουλευτικά με βάση τη γνώση μας. Ωστόσο, το περιεχόμενο σχετικά με την επεξεργασία και την εφαρμογή δεν είναι νομικά δεσμευτικό, καθώς δεν είναι στον έλεγχο μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές που εξυπηρετούν τη βελτίωση ή την ανάπτυξη του προϊόντος.

