

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Είναι ένα διαφανές συνθετικό γράσο, με καλό ερπυσμό και προσκόλληση γράσο, κατάλληλο για ποικίλες εφαρμογές σε όλους τους τομείς της τεχνολογίας. Μειώνει την αντίσταση τριβής των συρόμενων εξαρτημάτων λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε PTFE \* και έτσι εξοικονομεί ενέργεια και μειώνει τη φθορά. Απαλλαγμένο από οξέα εμποδίζει τη διάβρωση όσο το δυνατόν περισσότερο. Ακόμα και με την παρουσία νερού, το προϊόν αυτό προσφέρει μεγάλη αξιοπιστία. Υψηλό θερμικό φορτίο (θερμοκρασίες -30°C έως +160°C)

### ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

#### ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

|                                                            |                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Φυσική μορφή:                                              | Υγρό                                        |
| Μορφή                                                      | Αεροζόλ                                     |
| Χρώμα                                                      | άσπρο                                       |
| Σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού και περιοχή βρασμού | < 0 °C                                      |
| Κάτω και πάνω όριο έκρηξης                                 | 1.5 — 10.9 % v/v (propellant)               |
| Θερμοκρασία αυτανάφλεξης                                   | > 200 °C                                    |
| pH:                                                        | Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό) |
| Πίεση ατμών                                                | < 70 hPa στους 20°C                         |
| Πυκνότητα ή σχετική πυκνότητα                              | 0.701 g/cm <sup>3</sup> στους 20°C          |

#### ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Βάρος οργανικούς διαλύτες | 498 g/l (VOC) |
|                           | 71 % (VOC)    |

### ΣΥΝΘΕΣΗ

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics                       | 20-<25 |
| hydrocarbons, C6- C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt; 5% n-hexane | 20-<25 |

### ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.  
Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.